

シーファイン（CFS工法）

故障タイル表面シート貼り補修工法（欠損等補修）

1. 欠損タイルに樹脂・パテ等にて成形

ベースタイルに欠損がある場合は、成形・下地補修が必要である

シーファインを貼る際に、下地の形状がそのまま追従し表面に形として出てくる為
欠損部等に樹脂・パテ等を使用し成形補修を行う

また、成形部位を養生し完全硬化を確認後、次工程のプライマー塗布へ移る

2. 専用プライマー塗布

シーファインを接着させる為、目的タイル表面に専用プライマーを塗布する

専用プライマー塗布後 即時シーファインシートを故障タイル表面に貼り付ける

3. シート貼り付け

専用プライマー塗布後、シーファインシートを故障タイル表面に貼り付ける

剥がれ、張りシワの無いよう全体的に十分密着貼りをさせる

タイルの各コーナー部位は特に念入りに密着させる

4. 検査.引渡し

全工程終了後、最終検査を行う

手直し等、必要箇所があれば即対応を行い、終了承認を受けて引渡しとする